表 026350-S-1 道路蓋版邊溝施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處理 方法	管理記錄	備註
施工中	安衛查驗點	工地職業安全衛生	桃園市政府所屬各機關 公共工程職業安全衛生 須知第十五點。	每週至少 督導二次	目視	2 次/週	修正改善	道路蓋版邊溝 施工安全衛生 抽查紀錄表	
	放樣開挖及 PC 打底	開挖位置高程	依施工圖座標位置(抽查 前量化填入施工抽查紀 錄表)。	* ※施工 中	目視/量測	每單元	改正	道路蓋版邊溝 施工抽查紀錄 表	
		混凝土品質	1、坍度17.5±4.0cm、氣 含量≤0.15 kg/m³、規定 強度175kgf/cm²。 2、澆置之各種配比混凝 土,每天各至少取樣一 組。 3、連續澆置之混凝土, 每100m³ 至少取樣一組。	不定期	捲尺、坍度 儀、氯離子測 定儀、目視	每單元	每次澆置時	混凝土澆置施工抽查紀錄表	
	鋼筋及模板 組立	直徑、尺寸形 狀、支數、位 置、間距、長 度	依施工圖(抽查前量化填 入施工抽查紀錄表)。	*組立後	以尺丈量	每單元	調整改正或 拆除重做	鋼筋工程施工 抽查紀錄表	
		鋼筋綁紮	#18~20鍍鋅鋼線;鋼筋 交叉點間距小於20cm, 且鋼筋無移動變位,經 工程司同意可間隔結 紮。	*組立後	以尺丈量	每單元	調整改正或 拆除重做	鋼筋工程施工 抽查紀錄表	
		溝牆組模尺 寸	依施工圖(長m 寬 m 高m)。	*施工中	目視/量測	每處	調整改正	模板工程施工 抽查紀錄表	

	施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處理 方法	管理記錄	備註
	溝牆混凝土	混凝土材質	1、坍度17.5±4.0cm、氣 含量≦0.15 kg/m³、規定 強度210(或280)kgf/cm²。 2、澆置之各種配比混凝 土,每天各至少取樣一 組。 3、連續澆置之混凝土, 每100m³至少取樣一組。	*施工中	捲尺、坍度 儀、氣離子測 定儀、目視	每次澆置時	坍度不合格退 料	混凝土澆置施 工抽查紀錄表	
	溝牆拆模	混凝土表面 檢查	表面須平整無蜂窩、冷 縫情形。	不定期	目視/量測	每單元	混凝土修飾	混凝土表面修 補與修飾施工 抽查紀錄表	
		免拆模板檢 查	依施工圖(材質、 寬度、厚度)。	不定期	目視/量測	每單元	改正或更換	模板工程施工 抽查紀錄表	
		直徑、尺寸形 狀、支數、位 置、間距、長 度	The state of the s	*組立後	以尺丈量	每單元	調整改正或拆 除重做	鋼筋工程施工 抽查紀錄表	
	溝蓋版免拆 模 及	鋼筋綁紮	#18~20 鍍鋅鋼線;鋼筋 交叉點間距小於20cm, 且鋼筋無移動變位,經 工程司同意可間隔結 紮。	*組立後	以尺丈量	每單元	調整改正或拆 除重做	鋼筋工程施工 抽查紀錄表	
	女衣	格栅蓋板框 座及洩水孔 安裝	格 栅 蓋 板 框 座 長 cm、寬cm、高 cm,@m洩水孔材 質尺寸 @m。	*施工中	目視/丈量	每單元	改正或更换	道路蓋版邊溝 施工抽查紀錄 表	
		伸縮縫止水 帶設置	依施工圖(材質、型式、尺寸)。	不定期	目視/丈量	每單元	改正或更换	道路蓋版邊溝 施工抽查紀錄	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處理 方法	管理記錄	備註
								表	
	溝蓋版混凝 土澆置	混凝土材質	1、坍度17.5±4.0cm、氯含量≤0.15 kg/m³、規定強度280kgf/cm²。 2、澆置之各種配比混凝土,每天各至少取樣一組。 3、連續澆置之混凝土,每100m³ 至少取樣一組。	* 施工中	捲尺、坍度 儀、氯離子測 定儀、目視	每次澆置 時	坍度不合格退 料	混凝土澆置施工抽查紀錄表	
施工後	側模拆除	養護作業	養護時間≥7天,使用 早強水泥或早強劑養護 時間≥3天。	不定期	目視	每次	改正	混凝土養護施 工抽查紀錄表	
		混凝土表面 檢查	表面須平整無蜂窩、冷縫情形。	不定期	目視	每次	混凝土修飾	混凝土表面修 補與修飾施工 抽查紀錄表	

*為檢驗停留點(或註明:抽查時機內除標示為「不定期」外,餘皆為檢驗停留點)

※選擇性依照工程需求判斷是否需要