

第 027220 章 級配粒料基層施工抽查程序及標準




圖 027220-F-1 級配粒料基層施工抽查流程圖 1/3




圖 027220-F-2 級配粒料基層施工抽查流程圖 2/3




圖 027220-F-3 級配粒料基層施工抽查流程圖 3/3

表 027220-S-1 級配粒料基層工程施工抽查標準表

施工 流程	管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註	
施 工 前	資 料 送 審	施 工 及 品 質 計 畫	各章內容依工程會「監造及品質計畫製作綱要」撰寫	*施 工 前	書 面 審 查	1 次	不得施作	分項施 工計畫 審查重 點表/核 備文函	
		再 生 粒 料 供 料 計 畫 書	依 02722 章，使用再生粒料應提送相關供料計畫書	*施 工 前	書 面 審 查	1 次	不得施作	級配粒 料基層 工程材 料設備 送審表/ 核備文 函	
		材 料 確 認	級配粒料級配及品質	各類型級配規定，確認依級配粒料基層工程材料設備抽驗標準表。	*施 工 前	書 面 審 查	1 次	修正改善	級配粒 料基層 工程材 料設備 抽驗標 準表
		路 基 整 理 確 認	線形、 高 程 及 斷 面	依第 01725 章之規定，配合測量工程施工抽查紀錄表辦理，應包含線形、坡度及橫斷面。	*施 工 前	量 測/ 目 視	每施 工區 段 1 次	重新整理	級配粒 料基層 工程施 工抽查 紀錄表/ 照片/測 量工程 施工抽 查紀錄 表
		安 衛 查 驗 點	工 地 職 業 安 全 衛 生 督 導	實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表；監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前，實施查驗點檢查，填具查驗點抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點	施 工 前 1 次	目 視	1 次/ 批	修正改善	一般性 作業安 全衛生 檢查 表、查 驗點檢 查表

施工 流程	管 理 項 目	抽 查 標 準	抽 查 時 機	抽 查 方 法	抽 查 頻 率	不 符 合 之 處 置 方 法	管 理 紀 錄	備 註
施 工 中	撒 鋪 材 料	每層 方 厚 度	每層散鋪厚度以 30 cm 為 原則，再以壓密度控制 成果。	*撒 鋪 後	以尺 丈 量	每層	修正改善	級配粒 料基層 工程施 工抽查 紀錄表/ 設計圖/ 照片
	滾 壓	每層 壓 實 厚 度	依規範 02722 章，每層最 大壓實厚度應 $\leq 20\text{cm}$ (實方)	*每 層 滾 壓 後	以尺 丈 量	每層	修正改善	級配粒 料基層 工程施 工抽查 紀錄表/ 照片
		刮 毛	依規範 02722 章，鋪築上 層級配粒料時，其下層表 面應刮毛約 2cm	*每 層 滾 壓 後	以尺 丈 量	每層	修正改善	級配粒 料基層 工程施 工抽查 紀錄表/ 照片
		壓 實 度	依 CNS14733，再搭配 CNS 11777 或 11777-1 求 得的母值來算工地密度， 再以[CNS14732]方法校正 所得最大乾密度。 <input type="checkbox"/> 路基頂面下 $\leq 75\text{cm}$ 最 大乾密度之[95%][]以 上。 <input type="checkbox"/> 路基頂面下 $> 75\text{cm}$ 每 層應高於最大乾密度之 [90%][85%][]。	*每 層 滾 壓 完 後	夯實 試 驗 儀 器 測 量	每 1,000 m^2 1 次	應繼續滾 壓或以翻 鬆灑水或 翻曬晾乾 後重新滾 壓	級配粒 料基層 工程施 工抽查 紀錄表/ 照片
	安 衛 查 驗 點	工 地 職 業 安 全 衛 生 督 導	實施工地安全衛生設施項 目之一般查驗，填具一般 性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工 程職業安全衛生須知第十五點	每 週 至 少 督 導 2 次	目 視	2 次/ 週	修正改善	一般性 作業安 全衛生 檢查表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工後	完成面檢查	頂面平整度許可差	依規範 02722 章， [3m][]之直規沿平行 或垂直於道路中心線之 方向檢測時，其任一點之 高低差均應 \leq [±2.5cm][]	*施工後	三米直規	1 次	修正改善	級配粒料基層 工程施工抽查 紀錄表/ 照片	
		厚度許可差	依規範 02722 章， A. 任一點厚度應 \geq [2cm][] B.各點厚度平均值 \geq 設計 厚度。	*施工後	鑽洞 檢測	每 1,000 m ² 1 次	將其表面 翻鬆後補充 新料，並按 規定重新滾 壓至合格為 止	級配粒料基層 工程施工抽查 紀錄表/ 照片	
*為抽驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為抽驗停留點）									

表 027220-C-1 級配粒料基層工程施工抽查紀錄表(施工前)

編號：

工程名稱	級配粒料基層工程		
分項工程名稱		協力廠商	
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中抽查 <input type="checkbox"/> 施工完成抽查		
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
線形、高程及斷面	依第 01725 章之規定，配合測量工程施工抽查紀錄表辦理，應包含線形、坡度及橫斷面。		
安衛查驗點	工地職業安全衛生督導 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表；監造廠商應於危險性較高之作業項目施工前，實施查驗點檢查，填具查驗點抽查表。 <small>桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點</small>		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

表 027220-C-2 級配粒料基層工程施工抽查紀錄表(施工中)

編號：

工程名稱	級配粒料基層工程			
分項工程名稱		協力廠商		
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中抽查 <input type="checkbox"/> 施工完成抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
	管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
撒鋪材料	每層撒鋪厚度	每層散鋪厚度以 30 cm 為原則，再以壓密度控制成果。		
	每層壓實厚度	每層最大壓實厚度應 ≤ 20 cm (實方)		
	刮毛	鋪築上層級配粒料時，其下層表面應刮毛約 2cm		
滾壓	壓實度	依 CNS14733，再搭配 CNS 11777 或 11777-1 求得的母值來算工地密度，再以 [CNS14732] 方法校正所得最大乾密度。 <input type="checkbox"/> 路基頂面下 ≤ 75 cm 最大乾密度之 [95%] [] 以上。 <input type="checkbox"/> 路基頂面下 > 75 cm 每層應高於最大乾密度之 [90%] [85%] []。		
	安衛查驗點	工地職業安全衛生督導 實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，填具一般性作業安全衛生抽查表。 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。				

監造工地負責 (授權) 人：

監造現場人員簽名：

表 027220-C-3 級配粒料基層工程施工抽查紀錄表(施工後)

編號：

工程名稱	級配粒料基層工程		
分項工程名稱		協力廠商	
抽查位置		抽查日期	年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中抽查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成抽查		
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此抽查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
完成面 複查	頂面平整度許可差	依規範 02722 章，[3m][]之直規沿平行或垂直於道路中心線之方向檢測時，其任一點之高低差均應 \leq [±2.5cm][]。	
	厚度許可差	依規範 02722 章， A.任一點厚度應 \geq 2cm 。 B.各點厚度平均值 \geq 設計厚度。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需抽查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

表 027220-M-1 級配粒料基層施工規範檢驗重點總表

章節	名稱	檢驗項目	依據標準	規範要求	頻率
027220	級配粒料	磨損率	CNS 490	<50%	每 600 m ³ 一次 使用前提出檢驗證明書面審查。
	鋼質粒料	比重	CNS 487、CNS 488、CNS 15311	>1.5	
		吸水率		<25%	
		膨脹率		<0.5%	
	焚化再生粒料	比重	CNS 487、CNS 488	>1.5	
		吸水率		<20%	
	第一類型級配粒料	液性限度 塑性指數	CNS 486	通過 0.425mm 篩部分之<25%，<6%。	
	第二類型基層級配料	C.B.R.值	CNS 12382	最少 20%	
		R 值	CNS 12383	最少 55	
	第二類型基層級配料	液性限度	CNS 5088	最大 25%	
		塑性指數	CNS 5088	最大 6%	
		含砂當量	CNS 15346	最少 25%	
	第三類型基層級配料	C.B.R.值	CNS 12382	A 最少 35 B 最少 20 C 最少 10	
		含砂當量	CNS 15346	A 最少 30 B 最少 25 C 最少 20	
第四類型基層級配料	>4.75mm 磨損值	CNS 490	最大 50		
第四類型基層級配料	<0.425mm 液性限度 塑性指數	CNS 5088	最大 25 最大 6		
工地密度	密度	CNS 14733		每 1000 m ³ 一次	
級配粒料基層	壓實度	CNS 11777、CNS 11777-1	最大乾密度>95%	使用前提出檢驗證明書面審查。	
基層	各點厚度	設計厚度	>2cm	每 1000 m ³ 一次	
級配粒料基層	級配	CNS 486	應符合設計圖說及本章之規定。	1.數量 600m ³ 以下檢驗 1 組。 2.數量超過 600m ³ 時，每 600m ³ 隨機選取 1 組試樣檢驗。	

章節	名稱	檢驗項目	依據標準	規範要求	頻率
		粒料品質	CNS 490	磨損率不得大於 50%。	每一料源至少 1 次。
027220	級配粒料 基層	粒料品質	CNS 5087	通過試驗篩孔寬 0.425 mm 之部分，液性限度不得大於 25%。	每一料源至少 1 次。
			CNS 5088	通過試驗篩孔寬 0.425 mm 之部分，塑性指數不得大於 6%。	
		壓實度	CNS 14732 CNS 14733 AASHTO T310	AASHTO T180 所得最大乾密度之 95% 以上。	1. 每一層填方數量未達 1,000m ² 檢驗 1 組。
		厚度	檢測鋪築前後之高程或隨機選取代表性地點鑽洞檢測	個別值與設計厚度偏差不得超過 2cm。 平均值不得小於設計厚度	2. 每一層填方數量超過 1,000m ² 時，每 1,000m ² 隨機選取 1 組試樣檢驗。
		頂面平整度	三米直規平行於中心線或垂直於中心線檢測。	任一點之高低差不得大於 2.5cm	1. 全面目視檢視，懷疑處以三米直規檢測。

註：本表依桃園市施工規範預先整理供參考，開工前承包商仍應依施工規範及契約相關規定提出工程品管計劃書，並依契約數量提出實際施作時之預定檢驗項目總表。

第 027220 章使用解說：

以上「材料/設備抽驗管理標準」、「材料/設備品質抽驗紀錄表」、「施工抽查標準表」、「施工抽查紀錄表」為監造計畫書參考用表格「內容細項請依契約圖說實際狀況增減」，施工廠商品質計畫書「自主抽查表」可以參考比照此表及以下說明修改製作。

職業安全衛生，依據民國 105 年 12 月 09 日發布「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」第十五點「機關及監造廠商應定期實施工地安全衛生設施項目之一般查驗，委託監造者，機關每月至少督導一次，監造廠商每週至少督導二次；自辦監造者，機關每週至少督導一次。危險性較高之作業項目，監造廠商應於各作業施工前，實施查驗點檢查。」

本表依照「第 02722 章—級配粒料基層」製作，相關章節請參考「第 02336 章—路基整理」辦理。

相關準則需依照目的事業主管機關再利用規定「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」、「經濟部再生利用之再生資源項目及規範」、「內政部營建署營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「內政部營建事業再生利用之再生資源項目及規範」、「行政院環境保護署垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」、「行政院環境保護署共通性事業廢棄物再利用管理辦法」、「行政院環境保護署一般廢棄物清除處理方式」辦理。

定義：

天然級配粒料係指天然岩石或礫石經碎解、篩選或混合程序所製成之級配粒料。

再生級配粒料應符合 1.4.3 款之相關規定，其再生材料之來源包括：

- (1) 符合 CNS 11827 高爐爐渣或 CNS 15305 內之爐渣規定，經碎解、篩選或軋製而成之級配料。
- (2) 石材礦泥、石材廢料（板、磚或塊）、營建剩餘土石、廢棄混凝土、廢磚瓦、廢陶瓷類、鋼質粒料（氧化渣）等軋製而成之級配料，其品質應符合「內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」之要求，其再利用用途為「道路工程粒料」，並經主管機關同意使用者。
- (3) 瀝青混凝土挖（刨）除料及鈦鐵礦氯化爐渣軋製而成之級配料，其品質應符合「內政部營建事業再生利用之再生資源項目及規範」、「經濟部再生利用之再生資源項目及規範」之要求，其再利用用途為「道路工程粒料」，並經主管機關同意使用者。
- (4) 焚化再生粒料應符合「行政院環境保護署垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」之要求，其資源化產品用途為「道路級配粒料基層」，並經主管機關同意使用者。
- (5) 廢玻璃砂應符合「行政院環境保護署共通性事業廢棄物再利用管理辦法」、「行政院環境保護署一般廢棄物清除處理方式」之要求，其資源化產品用途為「鋪面工程之基層或底層級配粒料原料」，並經主管機關同意使用者。

除特別註明外，本章再生級配粒料之規定適用於純用再生粒料或混有再生粒料之級配粒料。

材料：

1. 級配粒料之級配及品質，因所採用之路面厚度設計方法而異，故廠商應按契約圖說規定供應所需之級配粒料，未經工程司之書面許可，不得採用他類級配粒料。
2. 廠商所供應之再生級配粒料，應剔除石膏、黏土塊、橡膠、塑膠、紙、布、木材及其他易碎物質等雜質。

3. 使用再生級配粒料施工時，應照設計規定進行抽驗工作，必要時，得配合工程司指示進行抽驗。
4. 廢玻璃砂係指將回收之平板玻璃、容器玻璃或車用玻璃經去除雜質、破碎及去除銳角後，顆粒通過 4 號篩(4.75mm)的粒料。

級配粒料之拌和：

除級配粒料之級配已符合設計圖說或本章規範之規定者外，為使所用級配粒料之級配能符合規定，須以下列任何一法拌和之，若使用材料中含有焚化再生粒料等，其拌和作業應於再利用機構或砂石廠內進行或經目的事業主管機關核可後辦理。

(1) 用拌和機拌和

- A. 所用拌和機應經工程司之認可。拌和機應經常保持良好之狀態，其輪葉或葉片，應具有適當之尺度及淨空，並予適當之調節，俾能生產均勻之合格材料。
- B. 拌和機應有足夠之生產能量，以便能在良好之工作效率下，繼續不斷地施工。
- C. 拌和時，應視實際需要，均勻噴入適量之水，俾使鋪築壓實時，能達到所需之壓實度。

(2) 用機動平路機 (Motor Graders) 拌和

- A. 運至工地之級配粒料，如尚需另加粒料方能符合所規定之級配時，可在路基或基層堅實之情況下，以機動平路機拌和。
- B. 拌和時，通常係將較粗之粒料置於下層，較細之粒料置於上層，然後將粒料由路中翻至路側（或由路側翻至路中，視粒料之堆置位置而定），再由路側翻至路中，如是往返拌和直至級配均勻為止。
- C. 拌和時應注意，勿使粒料有析離現象，並應避免損及路基或基層。
- D. 在拌和過程中，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配粒料於鋪築壓實時，能達到所需之壓實度。

(3) 用人工拌和

- A. 如級配粒料數量不大時，得用鏟或其他工具以人工拌和至級配均勻為止。
- B. 拌和時，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配粒料於鋪築壓實時，能達到所需之壓實度，惟應注意，在粒料乾拌均勻以前不得灑水。

施工方法：

1. 雨天時應視氣候狀況，並徵得工程司之同意後方可施工。
2. 施工所用之機械、工具設備等，均須徵得工程司之同意後方可使用，並須經常保養，以維持良好之作業狀況，所有機具設備，必須準備充份，以使工程能於適當之配合下順利進行，以避免發生延誤、中斷等情形。
3. 撒鋪材料
 - (1) 運達工地之合格材料分堆堆置於路基上，然後以機動平路機攤平。
 - (2) 在撒鋪之前，如工程司認為必要，應按其指示在路基上灑水，以得一適宜之濕度。
 - (3) 撒鋪時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按工程司之指示，以機動平路機拌和至前述現象消除為止。
 - (4) 級配粒料應按設計圖說所示或工程司指示之厚度分層均勻鋪設，每層厚度應約略相等。
 - (5) 鋪設時，應避免損及其下面之路基，並按所需之全寬度鋪設。

- (6) 所有不合規定之顆粒及一切雜物，均應隨時予以檢除。
- (7) 級配粒料每層撒鋪厚度應依設計圖說所示或工程司之指示辦理，每層撒佈厚度應約略相等，其最大厚度須視所用滾壓機械之能力而定，務須足能達到所需之壓實度為原則。

檢驗：

使用天然級配粒料以外之材料，必要時，得依工程特性，酌增下列試驗頻率。所增加之試驗頻率按本章之 3.2.1 款規定辦理。

計量：

1. 級配粒料基層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以[立方公尺][平方公尺，註明厚度][]計算。
2. 級配粒料基層使用再生粒料時，應明確告知施工廠商所需數量，以便施工廠商及早因應準備。

計價：

1. 依契約詳細價目表內所列不同材料規格或粒料種類，應以[立方公尺][平方公尺，註明厚度][]單價計價。
2. 該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、拌和、各項試驗(含抽驗)、撒鋪、灑水、滾壓、刮平及為完成基層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及為完成本工作所必需之費用在內。
3. 級配粒料基層使用再生粒料時，再生粒料單價應獨立編列。
4. 超出設計寬度及厚度所鋪設之任何部分均不予計價。

版次

V1.0 2018/12

V2.0 2024/01