## 表 092201-C-1 水泥粉刷(光)工程施工抽查紀錄表 (施工前)

「編碼」欄位應依監造計畫之 編號:

工程名稱		OC	○工程「文件紀錄管理系統」所訂文:				
分項工程名稱			T 心致之鄉物力大權負換高	承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置				抽查日期	年 月	日	
施工流程 □施		□施	立工前 □施工中檢查 □施工完成檢查				
	抽查結果	○抽	查合格 /有缺失需改正 /無此抽查項目				
管理項目			抽查標準(定量定性)		<b>『</b> 際抽查情形	抽查	
					敘述抽查值)	結果	
施工前	*材料表單確認		詳材料設備品質抽驗紀錄表				
	*表面清潔度		無殘餘木片、鐵絲、油污、水泥渣及泥土。				
	*表面平整度		1.整平厚度之限度須依照工程司指示施				
			作。 mm				
			2.整平厚度>25 mm時,應先以鋼筋、點銲				
			鋼絲網或鋼絲網等緊釘於牆面上。				
	*施工面		前一天澆水,施工牆面呈面乾內飽和狀態。				
	*灰誌間距		拉水線設置,間距≦@1.2m;柱、梁、陰				
			陽角等重要位置作灰誌一道。				
	收邊緣條		按設計之水準面及垂直面確實固定,固定				
			間距不大於60cm,與底層完全接觸。				
	*陽角		裝設V型護角板				
	*固定螺栓折斷 位置前處理		固定螺栓折斷位置須採防水修飾前處理				
安衛查驗點			詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛				
			生管理與設施設置計畫」之職安自	動檢查			
			表。(施工前1次)				
缺失複查結果:							
□已完成改善(檢附改善前中後照片)							
□未完成改善,填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善							
複查日期: 年 月 日							
複查人員職稱: 簽名:							
備註:							
1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫							
7mm~10mm) •							
2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「×」,如無需抽查之項目則打「/」。							
3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。							

監造工地負責(授權)人:

監造現場人員簽名:

人員須與標案管 理系統所載一致。

人員須與標案管理 系統所載一致。

## 表 092201-C-2 水泥粉刷(光)工程抽查紀錄表(施工中及施工後)

「編碼」欄位應依監造計畫之 ○○工程「文件紀錄管理系統」所訂文 工程名稱 件紀錄之編碼方式確實填寫。 分項工程名稱 承攬廠商 │ ○○營造有限公司 抽查位置 抽查日期 年 月 施工流程 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 抽查結果 ○抽查合格 ※ 有缺失需改正 /無此抽查項目 實際抽查情形 抽查 抽查標準(定量定性) 管理項目 (敘述抽查值) 結果 比例=1:3或1:2.5, 現場確認依水泥砂漿能否 \*水泥砂漿配 穩定附著於施工牆面不造成垂流現象為現 合比 場檢查標準 底層厚度≥1.5cm。 \*底層厚度 施 \*完成面 以木鏝刀處理呈粗糙狀。 工 養護至少48小時,並於5天之後方可進行面 中 養護 層粉刷。 於任意之180cm範圍內,許可差不得大於1 \*表面平整度 mm(±0.5mm)。表面無搭疊、裂縫、下陷及 其他瑕疵。 詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生 管理與設施設置計畫 | 之職安自動檢查表。 安衛查驗點 (施工中每週至少督導二次) 養護至少48小時,以細水霧噴灑,使塗面濕 施 \*完成面養護 工 潤。 後 | \*粉刷完成面 不得污損。 缺失複查結果: □已完成改善(檢附改善前中後照片) □未完成改善,填具「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名: 備註: 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm~10mm) • 2.抽查結果合格者註明「○」,不合格者註明「Х」,如無需抽查之項目則打「/」。

監造工地負責(授權)人:

監造現場人員簽名:

人員須與標案管 理系統所載一致。

3.本表由監造現場人員實地抽查後覈實記載簽認。

人員須與標案管理 系統所載一致。